

Dekso 20 H2O



תכונות המוצר

צבע קיר 100% אקרילי, חצי מט, כוח כיסוי חזק. מומלץ לחללים עם דרישות פונקציונליות גבוהות ואסתטיות מיוחדות החשופים ללחות, לכלוך ושחיקה הקשור לשימוש. כלול במערכת חדרים רטובים Flügger H2O

- כלול במערכת חדרים רטובים Flügger H2O
- גימור חלק
- כיסוי עמיד במיוחד לשחיקה

תיוג



שימוש במוצר

מטבחים, חדרי רחצה, מבני מסחר, מוסדות, מרפאות, בתי חולים, מבני תעשייה קלה ומדרגות. בחדרי אמבטיה לטיפולים הדורשים כיסוי דוחה מים. בטון, בטון קל, טיח, לבנים, לוחות גבס, טיח סיבים, לוחות סיבי צמנט, לוחות חלקיקי צמנט.

תשתית

חייבת להיות נקייה, יבשה, מוצקה ומתאימה לטיפול פני שטח.

טיפול

הסר חומר וצבע רופף על ידי ניקוי וליטוש. הסר לכלוך, זוהמה, שומן וחומרי גיר באמצעות Fluren 37 כתמי מים או משטחים המוכתמים בניקוטין או פיח יש לנקות עם Fluren 49 ולטפל עם Stop Primer יש לשייף משטחים קשים וחלקים למראה מט ולצבוע עם Fix Primer לפי הצורך. יש למלא סדקים, אי-אחידות וחורים בשפכטל. תשתיות נקבוביות וסופגות מעט יש לצבוע ביסוד עם Flügger Sealer יסוד צבעוני נעשה עם Wall Primer Perform או Wall Primer Pro חדרים רטובים מטופלים לפי מפרט חדרים רטובים של פלוגר. מרח 1-2 פעמים. חלק מהגוונים דורשים טיפול נוסף.

יישום

מברשת, רולר או התזה.
החלט על בחירת הכלי/מכשיר שלך בהתאם לגימור.
מרח רטוב על רטוב וסיים על ידי צביעה/גלגול באותו כיוון.
השתמש תמיד באותו מספר אצווה על משטחים רציפים/שלמים.
הבדלים במבנה המשטח עלולים לגרום לסטיית צבע.
קור/חום יכולים להשפיע על צמיגות החומר.
טמפרטורת חומר לצביעה בהתזה, מינ' 12°C
אין להרשות התעבות במהלך ייבוש/אשפירה.
קור ולחות מוגברת מאריכים את זמן הייבוש, אשפירה מלאה ומרווח צביעה מחדש.
טמפרטורה מוגברת ולחות אטמוספרית נמוכה מקצרים את זמן הייבוש והאשפירה המלאה.
תמיד בצע טיפול ניסיוני לבדיקה וקבלה של הדבקה ותוצאה.

תוצאה צפויה

משטח חצי מט עם מרקם אחיד מעומעם וברק מובחן.
תכונות עמידות בפני לחות ודוחות לכלוך.
עומד בפני ניקוי כולל ניקוי מקומי עם חומר ניקוי ללא חומרים שוחקים בעל pH נמוך מ-9, מים, מברשת, מטלית וניקוי בלחץ גבוה במקסימום 80 בר, במרחק מינימלי של 30 ס"מ מהתשתית, בטמפרטורת מים מקסימלית של 30°C .
גוונים כהים וחזקים במיוחד רגישים יותר מאשר גוונים בהירים לשחיקה ומגע.
עלול להתרחש קילוף מגוונים חזקים עקב עודף פיגמנט.
אינו חוסם חדירה מקשרים או צבענים מסיסים במים, כתמי מים וניקוטין.
נהג בזהירות בהעמסת המשטח עד שהצבע מקושה לחלוטין.

שים לב!

לא מתאים למשטחים בהם יש דרישות להגנה אטומה למים ואדים בחדרים רטובים.

מידע סביבתי

מזער את פסולת הצבע שלך על ידי הערכה מראש של כמות הצבע הדרושה לך.
הסר כמה שיותר צבע מכלים לפני ניקוי.
אין לשפוך צבע ונוזל ניקוי לתעלות ניקוז, אלא לאסוף ולסלק כפסולת סביבתית.
יש למיין אריזות ריקות ויבשות כפלסטיק, יש להסיר ידיות מתכת ולמיין כמתכת.
אחסן עודפי צבע כראוי כך ששאריות ניתן יהיה לנצל וההשפעה הסביבתית תצומצם.

אחסון: קריר, ללא קפיאה, וסגור היטב

ציוד מגן: הגן על העור והעיניים מפני התזות עם ביגוד מתאים, כפפות ומשקפיים. הימנע משאיפת תרסיס ואבק שיוף. לבש ציוד מגן מתאים, ראה גיליון נתוני בטיחות למידע נוסף.

מידע משלים

עבור מוצר זה הונפקה: [הצהרה סביבתית למוצר](#)

נתונים טכניים

נתון	רך
סוג מוצר	100% צבע אקרילי
ברק	Semi Matte; 20
צפיפות (ק"ג/ליטר)	1.28
משקל מוצקים %	52
נפח מוצקים %	39
נתון התפשטות nominal (מ ² /ליטר)	8
טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך יישום וייבוש/התקשות	מינימום +10°C
לחות מקסימלית	80% RH.
זמן ייבוש ב-20° C, 60% RH (שעות)	1
ניתן לצביעה מחדש ב-20° C, 60% RH (שעות)	4

28	התקשות מלאה ב-20° C, 60% RH (ימים)
10	פליטה לפי $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$ (< ISO 16000-9:2011 לאחר 28 ימים)
Class 1	עמידות לניקוי לפי EN-13300/ISO-11998
B-s1, d0	כיתה אש
מים	דילול
מים	ניקוי כלים וכו'

גרסת TDS נוכחית

ינואר 2024

מחליפה את גרסת TDS

אוקטובר 2023