

Dekso 5

תכונות המוצר

צבע 100% אקרילי, מט. מומלץ למקומות בעלי דרישות פונקציונליות גבוהות ואסתטיות ייחודיות, החשופים במידה מסוימת ללכלוך ושחיקה.



- צבע קיר
- ברק נמוך כ-5%
- כיסוי עמיד לשחיקה

תיוג



שימוש במוצר

חדרי מגורים, מסדרונות, לובאים, משרדים, מטבחים, חדרי רחצה, מרפאות וחנויות. בטון, בטון קל, טיח, לבנים, לוחות גבס, טיח סיבים, לוחות סיבי צמנט, לוחות שבבי צמנט.

תשתית

חייבת להיות נקייה, יבשה, מוצקה ומתאימה לטיפול פני שטח.

טיפול

הסר חומר וצבע רופף על ידי ניקוי ושיוף.
הסר לכלוך, זיהום, שומן וחומרי גיר באמצעות פלורן 37.
יש לנקות כתמי מים או משטחים המוכתמים מניקוטין או פיח עם פלורן 49 ולטפל בפריימר סטופ.
יש לשייף משטחים קשים וחלקים למראה מט ולצבוע בפריימר פיקס לפי הצורך.
יש למלא סדקים, אי-אחידות וחורים בשפכטל.
יש ליישם שכבת יסוד על תשתיות סופגות ונקבוביות עם פלוגר סילר.
שכבת היסוד מיושמת עם וול פריימר פרפורם או וול פריימר פרו.
מרח 1-2 פעמים. גוונים מסוימים דורשים טיפול נוסף.

יישום

מברשת, רולר או התזה.
בחר את הכלי המתאים בהתאם לגימור הרצוי.
מרח רטוב על רטוב וסיים על ידי הברשה/גלגול באותו כיוון.
השתמש תמיד באותו מספר אצווה על משטחים רציפים. הבדלים במבנה המשטח עלולים לגרום לשוני בגוון.
קור/חום יכולים להשפיע על צמיגות החומר. טמפרטורת חומר לצביעה בהתזה, מינימום 12°C אין לאפשר התעבות במהלך ייבוש/אשפורה.
קור ולחות גבוהה מאריכים את זמן הייבוש, האשפורה המלאה ומרווח הצביעה מחדש. טמפרטורה גבוהה

ולחות אטמוספרית נמוכה מקצרים את זמן הייבוש והאשפורה המלאה. תמיד בצע טיפול ניסיוני לבדיקה וקבלה של הדבקה ותוצאה.

תוצאה צפויה

משטח מט בעל מרקם אחיד מעומעם, ברק נמוך ותכונות דוחות לכלוך. עמיד בפני ניקוי כולל ניקוי מקומי עם חומרי ניקוי עדינים ללא חומרים שוחקים, מברשת רכה, מים ומטלית. גוונים כהים במיוחד רגישים יותר לשחיקה ומגע בהשוואה לגוונים בהירים. עלול להתרחש קילוף מגוונים עזים עקב עודף פיגמנט. אינו חוסם חדירה של קשרים או צבענים מסיסים במים, כתמי מים וניקוטין. יש לנהוג בזהירות בהעמסת המשטח עד להתקשות מלאה של הצבע.

מידע סביבתי

מזער את פסולת הצבע על ידי הערכה מראש של כמות הצבע הדרושה. הסר כמה שיותר צבע מכלים לפני הניקוי. אין לשפוך צבע ונוזל ניקוי לתעלות ניקוז, אלא לאסוף ולסלק כפסולת סביבתית. יש למיין אריזות ריקות ויבשות כפלסטיק, להסיר ידיות מתכת ולמיין ככאלה. אחסן עודפי צבע כראוי כדי שניתן יהיה לנצל שאריות ולצמצם את ההשפעה הסביבתית.

אחסון: קריר, ללא קפיאה, וסגור היטב

ציוד מגן: הגן על העור והעיניים מפני התזות עם ביגוד מתאים, כפפות ומשקפי מגן. הימנע משאיפת תרסיס ואבק שיוף. לבש ציוד מגן מתאים, עיין בגיליון נתוני הבטיחות למידע נוסף.

מידע משלים

רשום במאגר מוצרי הבנייה של תווי פרח הצפון למוצרים שניתן להשתמש בהם בבניינים עם תווית הברבור.

עבור מוצר זה הונפקה: [הצהרה סביבתית על מוצר](#)

נתונים טכניים

נתון	ערך
סוג מוצר	100% צבע אקרילי
ברק	מאט 5%
צפיפות (ק"ג/ליטר)	1.32

משקל מוצקים %	57
נפח מוצקים %	42
נתון התפשטות nominal (מ ² /ליטר)	8
טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך יישום וייבוש/התקשות	מינימום +10°C
לחות מקסימלית	80% RH.
זמן ייבוש ב-20°C 60% RH (שעות)	1
ניתן לצביעה מחדש ב-20°C 60% RH (שעות)	4
התקשות מלאה ב-20°C 60% RH (ימים)	28
פליטה לפי $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$ (ISO 16000-9:2011 לאחר 28 ימים)	190
עמידות לניקוי לפי EN-13300/ISO-11998	Class 1
דילול	מים
ניקוי כלים וכו'	מים

גרסת TDS נוכחית

מאי 2024

מחליפה את גרסת TDS

מרץ 2024