

Sandplast LSR Pro



תכונות המוצר

מרק מילוי להתזה ורולר לחדרים יבשים. מכיל משחת מילוי בינונית וקלה עם יכולת מילוי מעולה. סיים על ידי טיפול עם חיפוי קיר ו/או צבע תקרה או קיר מתאים בגוון ובברק הרצויים.

- מילוי התזה ורולר בינוני
- יכולת מילוי מעולה
- אפור בהיר

תיוג



שימוש במוצר

מילוי בעת החלקת טיח, בטון, בטון קל ומשטחים צבועים בעבר, וכמילוי גימור על לוחות גבס כאשר המישקים(פאזות)ממולאים ב-Sandplast 696 FOG או Sandplast LB עם Marco Spark-Perf או סרט טיח Sheetrock.

משטח

חייב להיות נקי, יבש, מוצק ומתאים לטיפול שטח.

טיפול

הסר חומר וצבע רופפים על ידי ניקוי, שיוף וניגוב אבק. הסר לכלוך, גריז וחומרי גירוד על ידי ניקוי עם Fluren 37. ניתן לנקות שינוי צבע מסיס במים, ניקוטין ופיח באמצעות Fluren 49. שייף משטחים קשים וחלקים. מרח את משחת המילוי והחלק אותה. שייף את המשטח וצבע אותו לפני כל טיפול נוסף.

יישום

מרח באמצעות התזה ללא אוויר או רולר מילוי והחלק באמצעות מרית מילוי. בחר את הכלים שלך בהתאם לגודל המשטח. מרח כמות מספקת ואז עבוד והחלק את משחת המילוי. קור/חום יכולים להשפיע על צמיגות החומר. אין לאפשר היווצרות עיבוי במהלך הייבוש/הקשיה. קור ולחות מוגברת

מאריכים את זמן הייבוש, הקשיה מלאה ומרווח הצביעה מחדש. עלייה בטמפרטורה ולחות אטמוספרית נמוכה מקצרות את זמן הייבוש וההקשיה המלאה. סכנת התכווצות כאשר משחת המילוי אינה מתקשה לחלוטין לפני טיפול נוסף. תמיד בצע טיפול ניסיוני לבדיקה וקבלה של ההדבקה והתוצאה.

תוצאה צפוייה

משטח אחיד לטיפול נוסף.

מידע סביבתי

נקה את הצבע מהכלים ושטוף אותם במים. הבא שאריות של צבע נוזלי למרכז המחזור המקומי. צמצם את כמות פסולת הצבע שלך על ידי הערכה מראש של כמות הצבע הדרושה. שמור על שאריות הצבע לשימוש עתידי כדי שתוכל להפחית ביעילות את ההשפעה הסביבתית.

אחסון: במקום קריר, ללא קפיאה ובמיכל סגור היטב.

מידע משלים

המוצר עומד בדרישות M1: סיווג פליטות של חומרי בנייה: פרוטוקול לבדיקה כימית וחושית של חומרי בנייה.

עבור מוצר זה קיימת הצהרה סביבתית של המוצר

חיי מדף: 12 חודשים במיכל סגור.

נתונים טכניים

נתון	ערך
סוג מוצר	טיח ודבק
צבע (טיח)	אפור בהיר
צפיפות (ק"ג/ליטר)	1.1
אחוז משקל מוצקים	55%

50%	אחוז נפח מוצקים
1	שטח כיסוי נומינלי (מ"ר/ליטר)
מינימום +10°C	טמפרטורת עבודה מינימלית בזמן יישום וייבוש
לחות מקסימלית RH 80%	לחות
2	זמן ייבוש ב-20°C צלזיוס, RH 60% (שעות)
20	שניתן לצביעה מחדש ב-20°C צלזיוס, RH 60% (שעות)
28	התקשות מלאה ב-20°C צלזיוס, RH 60% (ימים)
86	פליטה לפי < 16000-9:2011 ISO לאחר 28 ימים (µg/m²h)
0.63	הדבקה על בטון (MPa)
2	עובי שכבה (מ"מ נומינלי)
0.2	גודל גרגר (מקסימום מ"מ)
מים	ניקוי כלים וכו'

גרסת TDS נוכחית

אפריל 2024

מחליפה את גרסת TDS

מרץ 2024