

דקסו אקריל 30

תכונות המוצר

הגנה על עץ עם גימור חצי-מאט ואטום.
המוצר עמיד בגשם במשך 60 דקות לאחר ההחלה בטמפר' 20°C , 60% RH. הוא מתייבש במהירות וניתן לצבוע עליו כבר לאחר שעתיים. המוצר פתוח לדיפוזיה, כלומר הוא מאפשר לחדור לאוויר. הוא יוצר משטח עמיד בפני מזג האוויר עם עמידות גבוהה, ברק ויציבות צבע. המוצר קל להחלה ומונע היווצרות עובש על פני השטח.



- החלה עבה וקלה
- טיפול חוזר מהיר
- עמידות מקסימלית של צבע וברק

תיוג



שימוש במוצר

המוצר מיועד למבנים כמו רעפים, ציפוי גג ופנים הבניין.
מתאים לסוגי עץ קלים כמו אורן ואשוח, עם או בלי סיכה, וגם לפיברגלס עמיד במים וחומרים דומים.
התשתית חייבת להיות מצופה, מצופה תעשייתית או מטופלת קודם לכן.

תשתית

על התשתית להיות נקייה, יבשה וחזקה, ומתאימה לעיבוד צבע.
אין לאפשר נזק בעץ חוצה או הצטברות מים.
רמת הלחות בעץ לפני טיפול צבע לא תעלה על:
חלונות ודלתות: $12\% \pm 3$; גגות, גדרות וציפוי: 18%.

טיפול

יש להסיר כתמי עץ רופפים, צבע וסיבי עץ רקובים על ידי ניקוי וחיסור.
יש להסיר לכלוך ושומנים עם "ניקוי פאסדה".
אצות ועובש יש להסיר עם "אנטי-גרין פאסדה".
יש לעגל קצוות חדים כדי לקבל כיסוי טוב יותר.
כל העצים הגלויים חייבים להיות מעובדים לפני או מיד לאחר ההתקנה.
משטחים מבריקים שטופלו קודם לכן צריכים להיחסר למאט.
עץ חדש או נקי חייב להיות מעובד עם "שמן פריימר דקסו 01".
משטחים שטופלו בשמן פריימר יכולים להיות מצופים עם "צבע פריימר דקסו 02".
תשתית שלא טופלה במשך יותר מ-4 שבועות חייבת להיות נקייה וסיבי עץ רופפים יש להסיר.
עמידות אופטימלית מושגת עם שתי שכבות או יותר.

יישום

מברשת, רולר או ספריי.
אם משתמשים ברולר או ספריי, יש למרוח לאחר מכן עם מברשת.
בחר כלים מתאימים לגימור הרצוי.
החל רטוב על רטוב וסיים באותו הכיוון.
תמיד השתמש באותו מספר קבוצות על משטחים רציפים/שלמים.
קור או חום יכולים להשפיע על צמיגות החומר.
טמפרטורת החומר בעת ריסוס צריכה להיות מינימום 15°C .
אין לאפשר התעבות במהלך הייבוש.
הימנע מעבודה באור שמש ישיר ובמשטחים חמים מאוד.
מזג האוויר הקר ולחות גבוהה מגבירים את זמן הייבוש ואת מרווח הצביעה מחדש.
חום גבוה ולחות נמוכה מפחיתים את זמן הייבוש ואת ההתקשות המלאה.
תמיד בצע טיפולים ניסי לבדוק ולקבל את ההדבקה והתוצאות.

תוצאה צפויה

משטח חצי-מאט ואטום. פתוח לדיפוזיה.
עמידות צפויה: 15 שנים.
עמידות המשטח תלויה באיכות העץ, מבנהו ועובי השכבה. לכן, העמידות הצפויה עשויה להיות קצרה או ארוכה מהמצוין.
לול להתרחש ניפוח מגוונים חזקים עקב עודף פיגמנט.
לא חוסם חדירה של קשרים או צבעים מסיסים במים.

ניקוי ותחזוקה

נקה את המשטח ותיק תיקונים בכל שנה או לפי הצורך.
יש להסיר לכלוך ושומנים עם "ניקוי פאסדה".
אצות ועובש יש להסיר עם "אנטי-גרין פאסדה".

שימו לב!

הגן על המשטח שצבוע לאחרונה מפני מזג האוויר לא נעים.
קח צעדים מתאימים נגד השפעות הלחות והגשם על משטחים שצבועו לאחרונה.
סיכון של שינוי צבע ושלפוחיות בעת שימוש על משטחים שטופלו קודם לכן בטאר.
תשתיות ממזון פשתן/שמנים יכולים לגרום לשלפוחיות ולקליפה.
אור שמש ישיר במהלך ולאחר ההחלה מסכן את הסיכון להיווצרות של שלפוחיות.
טיפול צביעה בעבודות עץ מוגנות מפני אש יכול לגרום להיווצרות מלח והכנת חריצים.

מידע סביבתי

מזער את פסולת הצבע שלך על ידי הערכה מראש של כמות הצבע הנדרשת.
הסר כמה שיותר צבע מהכלים לפני הניקוי.
צבע ונוזלי ניקוי אינם צריכים להיות מוזגים לביוב, אלא נאספים ומסולקים כפסולת סביבתית.
אריזות ריקות ויבשות צריכות להיות ממולן כפלסטיק, ידיות מתכת יש להסיר ולמיין כמתכת.
אחסן צבעים עודפים בצורה נכונה כך שניתן יהיה להשתמש בשאריות ומינימום ההשפעה הסביבתית.

אחסון: קריר, ללא כפור וסגור היטב
ציוד מגן: הגן על עור ועיניים מפני התזות עם בגדים מתאימים, כפפות ומשקפי מגן. הימנע מהכנסת אדי ספריי ואבק חיסור. השתמש בציוד הגנה מתאים, עיין בגיליון הבטיחות למידע נוסף.

מידע משלים

רשום במאגר מוצרי הבניין של תו האקו נורדי עבור מוצרים שניתן להשתמש בהם בבניינים עם תווית הברבור. עבור מוצר זה הונפקה: הצהרת מוצר סביבתית.

עבור מוצר זה הונפקה: [הצהרה סביבתית על מוצר](#)

נתונים טכניים

ערך	נתון
צבע הגנה על עץ	סוג מוצר
30	ברק
1.26	צפיפות (ק"ג/ליטר)
50	משקל מוצקים %
36	נפח מוצקים %
8	נתון התפשטות nominal (מ ² /ליטר)
10	נתון התפשטות ארוך (מ ² /ליטר)
6	נתון התפשטות קצר (מ ² /ליטר)
מינימום 5°C+	טמפרטורת עבודה מינימלית

RH 80%	לחות מקסימלית
1	זמן ייבוש ב-20° RH 60% C (שעות)
2	ניתן לצביעה מחדש ב-20° RH 60% C (שעות)
28	התקשות מלאה ב-20° RH 60% C (ימים)
מים, אך לא מומלץ החומר מוכן לשימוש.	דילול
מים וסבון	ניקוי כלים וכו'

גרסת TDS נוכחית

מאי 2024

מחליפה את גרסת TDS

מאי 2024