



Wood Tex Window

תכונות המוצר

צבע חלונות אטום, עבה וחצי מבריק. נותן משטח עמיד מאוד בפני מזג אוויר עם מקסימום עמידות, ברק ויציבות צבע. המוצר קל ליישום ומתייבש במהירות. מונע היווצרות עובש וצמיחת עובש על פני השטח.

- עמידות מוארכת
- טיפול חוזר מהיר תוך 4 שעות
- מונע היווצרות עובש וצמיחת עובש

תיוג



שימוש במוצר

על קנטים, חלונות ודלתות. בשימוש לטיפול בחלונות ודלתות, ניתן להשתמש גם בצד הפנימי.

התשתית חייבת להיות מיוסדת, מיוסדת תעשייתית או מטופלת בעבר.

תשתית

חייבת להיות נקייה, יבשה, מוצקה ומתאימה לטיפול בצבע. אסור שיהיו עץ חתוך לרוחב מוגן באופן לא מספק, מלכודות מים או סיכון להצטברות מים. רמת הלחות בעץ לפני טיפול בצבע מקסימום: חלונות ודלתות: $12\% \pm 3$; גגונים, גדרות וחיפויים: 18%.

טיפול

ש להסיר כתמי עץ רופפים, צבע וסיבי עץ רקובים על ידי ניקוי ושיוף. הסר לכלוך, זוהמה, שומן וחומר גירי באמצעות Facade Clean. יש להסיר אצות, עובש וטחב על ידי ניקוי עם Facade Clean. Anti-green. עגל קצוות חדים לקבלת כוח הסתרה מיטבי. יש לטפל בכל עבודות העץ החשופות לפני או מיד לאחר ההרכבה. יש לשייף משטחים מבריקים שטופלו בעבר למאט. יש לטפל בעץ חדש, כולל מוספג, או עץ נקי חשוף עם Flügger 01 Wood Tex Priming Oil. ניתן ליסד משטחים שטופלו בשמן יסוד עם Flügger 02 Wood Tex Priming Paint. תשתית שעמדה ללא טיפול למעלה מ-4 שבועות חייבת להיות מנוקה ויש להסיר סיבי עץ רופפים. עמידות מיטבית מושגת עם שתי שכבות או יותר.

יישום

מברשת, רולר או התזה. אם מיישמים באמצעות רולר או התזה, מברישים אחר כך. בחר כלים מתאימים לגימור הרצוי. מרח רטוב על רטוב, וסיים במריחה לאותו כיוון. השתמש תמיד באותו מספר אצווה למשטחים רציפים/שלמים. קור או חום יכולים להשפיע על צמיגות החומר. טמפרטורת החומר בריסוס חייבת להיות מינימום 15°C . אסור שיווצר עיבוי במהלך הייבוש/אשפורה. הימנע מעבודה באור שמש ישיר ועל משטחים חמים מאוד. מזג אויר קר ולחות אטמוספרית גבוהה מגדילים את זמן הייבוש, אשפורה מלאה ומרווח טיפול חוזר. טמפרטורה גבוהה ולחות אטמוספרית נמוכה מקצרים את זמן הייבוש והאשפורה המלאה. מגע עם משטחים אחרים לפני שהצבע מתקשה עלול לגרום להדבקות. מגע עם רצועת איטום מ-PVC מרוככת גורם להדבקות. תמיד בצע טיפולי ניסיון כדי לבדוק ולקבל את ההדבקה והתוצאות.

תוצאה צפויה

משטח חצי מבריק ואטום. אורך חיים צפוי: 8 שנים. עמידות פני השטח תלויה באיכות העץ, מבנה, עובי שכבה, יישום וחשיפה. לכן, אורך החיים הצפוי יכול להיות קצר או ארוך יותר מהמצוין. עלול להתרחש גירוד מגוונים חזקים עקב עודף פיגמנט. לא חוסם חדירה מקשרים או צבענים מסיסים במים.

ניקוי ותחזוקה

נקה את פני השטח ותקן כל נזק פעם בשנה או לפי הצורך. יש להסיר לכלוך, שומן וחומר גירי באמצעות Facade Clean. אצות, עובש וצמיחת עובש מוסרים על ידי ניקוי עם Facade Anti-green.

שים לב!

הגן על משטח צבוע טרי מפני תנאי מזג אויר קשים. נקוט באמצעים מתאימים נגד השפעות לחות וגשם על משטחים צבועים טריים. פני השטח משיגים חוזק מרבי כאשר הם מקושים לחלוטין.

מידע סביבתי

מזער את פסולת הצבע שלך על ידי הערכה מראש כמה צבע אתה צריך. הסר כמה שיותר צבע מהכלים לפני הניקוי. אין לשפוך צבע ונוזל ניקוי לביוב, אלא לאסוף ולהשליך כפסולת סביבתית. יש למיין אריזות ריקות ויבשות כפלסטיק, יש להסיר ידיות מתכת ולמיין כמתכת. אחסן עודפי צבע כראוי כך ששאריות ניתן יהיה לנצל וההשפעה הסביבתית תצומצם. אחסון: קריר, ללא קפיאה וסגור הרמטית.

ציוד מגן: הגן על העור והעיניים מפני התזות עם ביגוד מתאים, כפפות ומשקפיים. הימנע משאיפת תרסיס ריסוס ואבק שיוף. לבש ציוד מגן מתאים, ראה גיליון נתוני בטיחות למידע נוסף.

מידע משלים

עבור מוצר זה הונפקה: הצהרה סביבתית על מוצר

נתונים טכניים

ערך	נתון
חצי מבריק; 40	גימור:
1.19	צפיפות (ק"ג/ליטר):
43%	אחוז מוצקים במשקל:
32%	אחוז מוצקים בנפח:
8	שטח כיסוי נומינלי (מ ² /ליטר):
מינימום 5+ מעלות צלזיוס	טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך היישום והייבוש/החלמה:
לחות מקסימלית RH 80%	לחות:
1	זמן ייבוש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):
4	ניתן לצבוע מחדש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):
28	החלמה מלאה ב-20° צלזיוס, RH 60% (ימים):
מים	דילול:
מים וסבון	ניקוי כלים וכו':

גרסת TDS נוכחית

מאי 2024

מחליפה את גרסת TDS

מאי 2024