

Flutex Pro 5

תכונות המוצר



צבע קיר ותקרה 100% אקרילי, מאט 5% ברק, כושר כיסוי חזק. מומלץ למקומות עם דרישות פונקציונליות גבוהות, החשופים לכלוך ושחיקה מסוים.

- עוצמת כיסוי משופרת
- ברק מעומעם 5%
- כיסוי עמיד

תיוג



שימוש במוצר

חדרי מגורים, מסדרונות, לובאים, משרדים, מטבחים, מבני מסחר, מרפאות וחנויות. בטון, בטון קל, טיח, לבנים, לוחות גבס, טיח סיבים, לוחות סיבי צמנט, לוחות חלקיקי צמנט.

תשתית

חייבת להיות נקייה, יבשה, מוצקה ומתאימה לטיפול פני השטח.

טיפול

הסר חומר וצבע רופף על ידי ניקוי ושיוף. הסר לכלוך, זוהמה, שומן וחומרי גיר עם פלורן 37. כתמי מים או משטחים מוכתמים מניקוטין או פיח חייבים להיות מנוקים עם פלורן 49 ומטופלים עם פריימר סטופ. יש לשייף משטחים קשים וחלקים למאט ולצבוע עם פיקס פריימר לפי הצורך. יש לשפכטל סדקים, אי-אחידות וחורים. יש לצבוע תשתיות סופגות ונקבוביות עם פלוגר סילר. יסוד נעשה עם וול פריימר פרו. מרח 1-2 פעמים. חלק מהגוונים דורשים טיפול נוסף.

יישום

מברשת, רולר או התזה.

בחר את הכלי/מכשיר בהתאם לגימור הרצוי.

מרח רטוב על רטוב וסיים על ידי הברשה/גלגול באותו כיוון. השתמש תמיד באותו מספר אצווה על משטחים רציפים/שלמים. הבדלים במבנה המשטח עלולים לגרום לסטיית צבע.

קור/חום יכולים להשפיע על צמיגות החומר. טמפרטורת חומר לצביעה בהתזה, מינימום 12°C . אסור שתרחש התעבות במהלך הייבוש/ההקשחה.

קור ולחות מוגברת מאריכים את זמן הייבוש, ההקשחה המלאה ומרווח הצביעה מחדש. טמפרטורה מוגברת ולחות אטמוספירית נמוכה מקצרות את זמן הייבוש וההקשחה המלאה. תמיד בצע טיפול ניסיוני לבדיקה וקבלה של הדבקה ותוצאה.

תוצאה צפויה

משטח מאט עם מבנה אחיד וברק מעומעם.

עומד בפני ניקוי כולל ניקוי מקומי עם חומרי ניקוי עדינים ולא שוחקים, מברשת רכה, מים ומטלית. גוונים כהים במיוחד רגישים יותר מאשר בהירים בשחיקה ובמגע.

עלול להתרחש גירוד מגוונים חזקים עקב עודף פיגמנט.

אינו חוסם חדירה מקשרים או צבענים מסיסים במים, כתמי מים וניקוטין. נהג בזהירות בהעמסת המשטח עד להתקשות מלאה של הצבע.

מידע סביבתי

מזער את פסולת הצבע שלך על ידי הערכה מראש של כמות הצבע הדרושה לך. הסר כמה שיותר צבע מכלים לפני הניקוי.

אין לשפוך צבע ונוזל ניקוי לתעלות ניקוז, אלא לאסוף ולסלק אותם כפסולת סביבתית. יש למיין אריזות ריקות ויבשות כפלסטיק, יש להסיר ידיעות מתכת ולמיין אותן כמתכת. אחסן עודפי צבע כראוי כך ששאריות ניתן יהיה לנצל וההשפעה הסביבתית תצומצם.

אחסון: קריר, ללא קפיאה ובמיכל סגור היטב

ציוד מגן: הגן על העור והעיניים מפני התזות עם ביגוד מתאים, כפפות ומשקפיים. הימנע משאיפת תרסיס ואבק שיוף. לבש ציוד מגן מתאים, עיין בגיליון נתוני הבטיחות למידע נוסף.

מידע משלים

המוצר עומד בדרישות M1: סיווג פליטות של חומרי בניין: פרוטוקול לבדיקה כימית וחושית של חומרי בניין.
למוצר זה הונפקה הצהרה סביבתית על מוצר

נתונים טכניים

נתון	ערך
סוג המוצר:	צבע אקרילי 100%
גימור:	מט; 5
צפיפות (ק"ג/ליטר):	1.49
אחוז מוצקים במשקל:	61%
אחוז מוצקים בנפח:	42%
שטח כיסוי נומינלי (מ ² /ליטר):	8
טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך היישום והייבוש/החלמה:	מינימום 10+ מעלות צלזיוס
לחות:	לחות מקסימלית RH 80%
זמן ייבוש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):	1

4	ניתן לצבוע מחדש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):
28	החלמה מלאה ב-20° צלזיוס, RH 60% (ימים):
10 (> µg/m²h לאחר 28 ימים)	פליטה לפי ISO 16000-9:2011
כיתה 1	ניקוי לפי EN-13300/ISO-11998:
B-s1, d0	כיתה אש:
מים, אך לא מומלץ החומר מוכן לשימוש	דילול:

גרסת TDS נוכחית

מאי 2024

מחליפה את גרסת TDS

מרץ 2024