



## Flutex 2S

### תכונות המוצר

צבע תקרה מאט מלא ללא החזרת אור, כוח כיסוי מיטבי. מומלץ לתקרות בהן יש דרישות אסתטיות מיוחדות. המוצר בעל תכונות יישום טובות והוא הבחירה האופטימלית לפרודוקטיביות, גימור והסביבה.

- צבע תקרה
- ללא החזרת אור
- מאט

### תיוג



### שימוש במוצר

חדרי מגורים, מסדרונות, לובאים, משרדים, מטבחים, מבנים מסחריים, מוסדות, מרפאות, חנויות קמעונאיות ומדרגות.

בטון, בטון קל, טיח, לבנים, לוחות גבס, טיח סיבים, לוחות סיבי צמנט, לוחות חלקיקי צמנט.

### תשתית

חייבת להיות נקייה, יבשה, מוצקה ומתאימה לטיפול פני שטח.

### טיפול

הסר חומר וצבע רופף על ידי ניקוי ושיוף. הסר לכלוך, זוהמה, שומן וחומרי גיר עם Fluren 37. כתמי מים או משטחים מוכתמים מניקוטין או פיח יש לנקות עם Fluren 49 ולטפל עם Stop Primer. יש לשייף משטחים קשים וחלקים למאט ולצבוע עם Fix Primer לפי הצורך. יש למלא סדקים, אי-אחידות וחורים. יש ליסד תשתיות סופגות ונקבוביות עם Flügger Sealer. יסוד נעשה עם Wall Primer Perform או Wall Primer Pro. מרח 1-2 פעמים. חלק מהגוונים דורשים טיפול נוסף.

### יישום

מברשת, רולר או התזה החלט על בחירת הכלי/מכשיר בהתאם לגימור מרח רטוב על רטוב וסיים במריחה/גלגול לאותו כיוון. השתמש תמיד באותו מספר אצווה על משטחים רציפים/שלמים. הבדלים

במבנה פני השטח עלולים לגרום לסטיית צבע. קור/חום יכולים להשפיע על צמיגות החומר. טמפרטורת חומר לצביעה בהתזה, מינימום  $12^{\circ}\text{C}$ . אסור שיווצר עיבוי במהלך הייבוש/אשפרה. קור ולחות מוגברת מאריכים את זמן הייבוש, אשפרה מלאה ומרווח צביעה מחדש. טמפרטורה מוגברת ולחות אטמוספרית נמוכה מקצרים את זמן הייבוש והאשפרה המלאה. תמיד בצע טיפול ניסיון לבדיקה וקבלה של הדבקה ותוצאה.

### תוצאה צפויה

משטח מאט מלא עם מרקם מעומעם וגימור אחיד ללא החזרת אור. פגיע למגע וכתמים. גוונים כהים חזקים במיוחד רגישים יותר מאשר בהירים בשחיקה ובמגע. עלול להתרחש גירוד מגוונים חזקים עקב עודף פיגמנט. לא חוסם חדירה מקשרים או צבענים מסיסים במים, כתמי מים וניקוטין. נקוט זהירות בהעמסת המשטח עד להתקשות מלאה של הצבע.

### מידע סביבתי

מזער את פסולת הצבע שלך על ידי הערכה מראש כמה צבע אתה צריך. הסר כמה שיותר צבע מהכלים לפני הניקוי. אין לשפוך צבע ונוזל ניקוי לביוב, אלא לאסוף ולהשליך כפסולת סביבתית. יש למיין אריזות ריקות ויבשות כפלסטיק, יש להסיר ידיות מתכת ולמיין כמתכת. אחסן עודפי צבע כראוי כך ששאריות ניתן יהיה לנצל וההשפעה הסביבתית תצומצם.

אחסון: קריר, ללא קפיאה וסגור הרמטית

ציוד מגן: הגן על העור והעיניים מפני התזות עם ביגוד מתאים, כפפות ומשקפיים. הימנע משאיפת תרסיס ריסוס ואבק שיוף. לבש ציוד מגן מתאים, ראה גיליון נתוני בטיחות למידע נוסף.

### מידע משלים

עבור מוצר זה הונפקה: הצהרה סביבתית על מוצר

### נתונים טכניים

| נתון               | ערך       |
|--------------------|-----------|
| סוג המוצר:         | צבע PVA   |
| גימור:             | מט מלא; 2 |
| צפיפות (ק"ג/ליטר): | 1.43      |

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 57%                                       | אחוז מוצקים במשקל:                                  |
| 36%                                       | אחוז מוצקים בנפח:                                   |
| 8                                         | שטח כיסוי נומינלי (מ <sup>2</sup> /ליטר):           |
| מינימום 10+ מעלות צלזיוס                  | טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך היישום והייבוש/החלמה: |
| לחות מקסימלית RH 80%                      | לחות:                                               |
| 1                                         | זמן ייבוש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):              |
| 4                                         | ניתן לצבוע מחדש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):        |
| 28                                        | החלמה מלאה ב-20° צלזיוס, RH 60% (ימים):             |
| 230 (> μg/m <sup>2</sup> h לאחר 28 ימים)  | פליטה לפי ISO 16000-9:2011                          |
| כיתה 2                                    | ניקוי לפי EN-13300/ISO-11998:                       |
| B-s1, d0                                  | כיתה אש:                                            |
| מים, אך לא מומלץ לדילול החומר מוכן לשימוש | דילול:                                              |
| מים                                       | ניקוי כלים וכו':                                    |

גרסת TDS נוכחית

מאי 2024

מחליפה את גרסת TDS

מרץ 2024