



Interior Fix primer

תכונות המוצר

צבע יסוד המבטיח הדבקות תשתית מיטבית. משמש בתוך הבית על משטחים מצוקים וחלקים לפני טיפול בצבע גמר.

- הדבקות מיטבית
- צבע יסוד
- משטח מאט

תיוג



שימוש במוצר

משמש על אריחי קרמיקה, PVC קשיח, זכוכית, למינציה, מלמין, משטחים צבועים באלקידים בעבר, צבועים באפוקסי ומשטחים מלוטשים תעשייתית בחדרים יבשים.

תשתית

חייבת להיות נקייה, יבשה, מוצקה ומתאימה לטיפול פני שטח. אסור שיהיו מלכודות מים או סיכון להצטברות מים וחשיפה קבועה למים.

טיפול

הסר חומר וצבע רופף על ידי ניקוי ושיוף. הסר לכלוך, זוהמה, שומן וחומרי גיר על ידי ניקוי עם Fluren 37. יש לנקות כתמי מים, ניקוטין ופיח עם Fluren 49. שייף את פני השטח לגימור מאט לפי הצורך. יש למלא סדקים, אי-אחידות וחורים. צבע עץ חדש או חשוף שנוקה עם Stop Primer. מרח פעם אחת.

יישום

מברשת, רולר או התזה. החלט על בחירת הכלי/מכשיר בהתאם לגימור. מרח רטוב על רטוב וסיים במריחה/גלגול לאותו כיוון. קור/חום יכולים להשפיע על צמיגות החומר. טמפרטורת חומר לצביעה בהתזה, מינימום 12°C. אסור שיווצר עיבוי במהלך הייבוש/אשפרה. קור ולחות מוגברת מאריכים את זמן הייבוש, אשפרה מלאה ומרווח צביעה מחדש. טמפרטורה מוגברת ולחות אטמוספירית נמוכה

מקצרים את זמן הייבוש והאשפרה המלאה. תמיד בצע טיפול ניסיון לבדיקה וקבלה של הדבקה ותוצאה.

תוצאה צפויה

משטח מאט ומכוסה. טיפול גימור עם צבע בברק ובצבע הרצויים.

שים לב!

הדבקות מלאה מושגת לאחר אשפרה.

מידע סביבתי

מזער את פסולת הצבע שלך על ידי הערכה מראש כמה צבע אתה צריך. הסר כמה שיותר צבע מהכלים לפני הניקוי. אין לשפוך צבע ונוזל ניקוי לביוב, אלא לאסוף ולהשליך כפסולת סביבתית. יש למיין אריזות ריקות ויבשות כפלסטיק, יש להסיר ידיות מתכת ולמיין כמתכת. אחסן עודפי צבע כראוי כך ששאריות ניתן יהיה לנצל וההשפעה הסביבתית תצומצם.

אחסון: קריר, ללא קפיאה וסגור הרמטית

ציוד מגן: הגן על העור והעיניים מפני התזות עם ביגוד מתאים, כפפות ומשקפיים. הימנע משאיפת תרסיס ריסוס ואבק שיוף. לבש ציוד מגן מתאים, ראה גיליון נתוני בטיחות למידע נוסף.

מידע משלים

רשום במאגר מוצרי הבנייה של תו הסביבה הנורדי למוצרים שניתן להשתמש בהם בבניינים עם תווית הברבור.

נתונים טכניים

נתון	ערך
סוג המוצר:	צבע יסוד
גימור:	מט
צפיפות (ק"ג/ליטר):	1.48

61%	אחוז מוצקים במשקל:
42%	אחוז מוצקים בנפח:
8	שטח כיסוי נומינלי (מ ² /ליטר):
מינימום 10+ מעלות צלזיוס	טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך היישום והייבוש/החלמה:
לחות מקסימלית RH 80%	לחות:
2	זמן ייבוש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):
12	ניתן לצבוע מחדש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):
28	החלמה מלאה ב-20° צלזיוס, RH 60% (ימים):
מים, בדרך כלל לא מדולל	דילול:
מים	ניקוי כלים וכו':

גרסת TDS נוכחית
מאי 2024

מחליפה את גרסת TDS
פברואר 2023