



Interior High Finish 5

תכונות המוצר

צבע אקרילי לשכבות ביניים וגימור בעל מרקם חלק, גמיש והתאחות טובה. מומלץ לנושאים בהם יש דרישות אסתטיות ופונקציונליות בינוניות.

- התאחות טובה
- צבע לשכבות ביניים וגימור
- כיסוי מאט

תיוג



שימוש במוצר

תקרות עץ ופנלים מעץ או כצבע יסוד על עץ שטופל בעבר וברזל ומתכת עם הגנה מפני קורוזיה.

תשתית

חייבת להיות מיוסדת, נקייה, יבשה, מוצקה ומתאימה לטיפול בצבע.

טיפול

הסר חומר וצבע רופף על ידי ניקוי ושיוף. הסר לכלוך, זוהמה, שומן וחומר גירי עם Fluren 37. ניתן לנקות שינוי צבע מסיס במים, ניקוטין ופיח עם Fluren 49 ולטפל עם Iso Primer. יש לשייף תשתיות קשות וחלקות למאט וליסד במידת הצורך עם Fix Primer. יש למלא סדקים, אי-אחידות וחורים. יש ליסד עץ חדש או חשוף שנוקה עם Stop Primer. מרח 1-2 שכבות. חלק מהגוונים דורשים טיפולים נוספים.

יישום

מברשת, רולר או התזה בחר כלים מתאימים לגימור הרצוי מרח רטוב על רטוב, וסיים במריחה/גלגול לאותו כיוון. השתמש תמיד באותו מספר אצווה למשטחים רציפים/שלמים. הבדלים במרקם פני השטח עלולים לגרום לסטיות גוון. קור או חום יכולים להשפיע על צמיגות החומר טמפרטורת החומר בעת ריסוס חייבת להיות מינימום 12°C. אסור שיוצר עיבוי במהלך הייבוש/אשפרה. מזג אוויר קר ולחות אטמוספרית גבוהה מאריכים את זמן הייבוש, אשפרה מלאה ומרווח צביעה מחדש.

טמפרטורה גבוהה ולחות אטמוספרית נמוכה מקצרים את זמן הייבוש והאשפורה המלאה. תמיד בצע טיפולי ניסיון כדי לבדוק ולקבל את ההדבקה והתוצאות.

תוצאה צפויה

משטח מאט. התאחות טובה. עומד בפני לכלוך רגיל, בלאי הקשור לשימוש וניקוי עם חומר ניקוי אוניברסלי, מברשת רכה, מים ומטלית. גוונים כהים חזקים, במיוחד רגישים יותר מאשר גוונים בהירים בשחיקה ובמגע. עלול להתרחש גירוד עקב עודף פיגמנט. לא חוסם חדירה מקשרים, צבענים מסיסים במים, כתמי מים או ניקוטין. טפל במשטח בזהירות עד להתקשות מלאה של הצבע.

מידע סביבתי

מזער את פסולת הצבע שלך על ידי הערכה מראש כמה צבע אתה צריך. הסר כמה שיותר צבע מהכלים לפני הניקוי. אין לשפוך צבע ונוזל ניקוי לבויב, אלא לאסוף ולהשליך כפסולת סביבתית. יש למיין אריזות ריקות ויבשות כפלסטיק, יש להסיר ידיות מתכת ולמיין כמתכת. אחסן עודפי צבע כראוי כך ששאירות ניתן יהיה לנצל וההשפעה הסביבתית תצומצם.

אחסון: קריר, ללא קפיאה וסגור הרמטי

ציוד מגן: הגן על העור והעיניים מפני התזות עם ביגוד מתאים, כפפות ומשקפיים. הימנע משאיפת תרסיס ריסוס ואבק שיוף. לבש ציוד מגן מתאים, ראה גיליון נתוני בטיחות למידע נוסף.

נתונים טכניים

נתון	ערך
סוג המוצר:	אמלגם אקרילי
גימור:	5; מט
צפיפות (ק"ג/ליטר):	1.38
אחוז מוצקים במשקל:	55%
אחוז מוצקים בנפח:	38%

שטח כיסוי נומינלי (מ ² /ליטר):	8
טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך היישום והייבוש/החלמה:	מינימום +10 מעלות צלזיוס
לחות:	לחות מקסימלית RH 80%
זמן ייבוש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):	1
ניתן לצבוע מחדש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):	8
החלמה מלאה ב-20° צלזיוס, RH 60% (ימים):	28
פליטה לפי ISO 16000-9:2011	18 (> µg/m ² h לאחר 28 ימים)
דילול:	מים. בעת ריסוס, אין לדלל.
ניקוי כלים וכו':	מים, אך לא מומלץ החומר מוכן לשימוש

גרסת TDS נוכחית
מאי 2024

מחליפה את גרסת TDS
מרץ 2024