



DETALE
CPH



KABRIC Floor Smooth Prepare

DETALE CPH היא סדרה של מוצרים דקורטיביים אקסקלוסיביים לטיפול בפרטים הקטנים. צבעים וגימורים בהשראת מורשת העיצוב הנורדית שלנו והשתנות הטבע. המוצרים מתאימים לשימוש מקצועי וגם לעשה זאת בעצמך.

תכונות המוצר

פריימר אפוקסי דו-רכיבי חזק במיוחד. משמש כפריימר הדבקה או בעת הוספת KABRIC Floor Smooth Prepare Filler ליישור משטחים אופקיים לפני טיפול עם KABRIC Floor. ללא תוספת מלאן, נקבוביות התשתית ייאטמו, מה שגורם לחיזוק תשתיות מקושרות חלש ונקבוביות. על ידי הוספת KABRIC Floor Smooth Prepare Filler, מושגת תרכובת יישור מפלסת עצמית. כלול במערכת הטיפול KABRIC Floor.

- גימור מזויף עם עומק
- פריימר הדבקה
- תרכובת פילוס

תיוג



שימוש במוצר

יסוד לרצפות טרצו, אריחים, בטון, לינולאום, למינציה ופרקט מלוטש לפני יישום KABRIC Floor. משמש ליסוד כאשר אי-אחידות וסימונים מהתשתית אינם רצויים במשטח הגמור.

תשתית

חייבת להיות נקייה, יבשה, מוצקה ומתאימה לטיפול פני השטח.

טיפול

הסר בוך מלט על ידי השחזה במכונה. שאריות של שומן, שמן, שעווה וחומר הברקה מוסרים על ידי ניקוי בסיסי, ספוג שוחק וניקוי מכני. הסר חומר וצבע רופף על ידי ניקוי, שיוף והסרת אבק. הסר

DETALE
CPH

לכלוך, זוהמה, שומן וחומרים מזהמים עם חומר ניקוי בסיסי. הסר אבנית וסבון עם מסיר אבנית. שאריות דבוקות של אבנית, סבון, שומן, שמן ושעווה מוסרות עם ספוג שוחק וניקוי מכני. שייף משטחים קשים וחלקלקים עד שיהיו שטוחים. מלא סדקים וחורים במילוי אפוקסי לפני הטיפול. שייף לפני טיפול נוסף. סיים את הטיפול עם KABRIC Floor ו-KABRIC Strongcoat או KABRIC Floor Strongcoat Extra.

יישום

מברשת, רולר או מרית רחבה. ערבב רכיב A (בסיס) עם רכיב B (מקשה). תרכובת פילוס עם תכונות פילוס עצמי מושגת על ידי הוספת KABRIC Floor Smooth Prepare Filler. יחס ערבוב עם מלאן: 2-4 ק"ג ל-4 ק"ג Floor Smooth Prepare בהתאם לתשתית. השתמש במכונת ערבוב. בחר את הכלים בהתאם לגודל דרישות גימור המשטח. כבה את חימום הרצפה בזמן ביצוע הטיפול. לאחר הטיפול, הגבר בהדרגה את חימום הרצפה. מרח ופזר את החומר בשכבה אחידה ועבה. ודא שאין בליטות, חורים או מישקים נראים לעין. קור/חום יכולים להשפיע על צמיגות החומר. יש למנוע התעבות במהלך הייבוש/ההקשחה. קור ולחות מוגברת מאריכים את זמן הייבוש, ההקשחה המלאה ומרווח הצביעה מחדש. טמפרטורה מוגברת ולחות אטמוספירית נמוכה מקצרות את זמן הייבוש וההקשחה המלאה. משטחי עץ חייבים להיות בלחות מאוזנת בעת ביצוע הטיפול. תמיד בצע בדיקת טיפול כדי לבדוק קבלה של הדבקה ותוצאה.

תוצאה צפויה

משטח חלק ומבריק כך שאין בליטות, חורים או מישקים נראים לעין לטיפול נוסף. סיים את הטיפול באמצעות KABRIC Floor Strongcoat ולאחר מכן KABRIC Strongcoat או KABRIC Floor Strongcoat Extra. שינויי גודל הקשורים ללחות מהתשתית עלולים לגרום לסימונים נראים לעין במשטח הגמור.

מידע שימושי

בליטות, חורים או מישקים שאינם ממולאים משפיעים על התוצאה הויזואלית. לא משמש לתשתיות חדשות ולא מטופלות בחדרים רטובים עם דרישות לבטיחות מתועדת של חדר רטוב אטום למים ואדים.

שים לב!

תנאי מוקדם לקצב פיזור מצוין: ללא תוספת מלאן: 3 מ"ר / ק"ג הוספת מלאן: 0.4 מ"ר / ק"ג על תשתית ישרה הוספת מלאן: 0.2 מ"ר / ק"ג על תשתית לא אחידה קצב הפיזור תלוי בתשתית ובשיטת היישום.

מידע סביבתי



DETALE
CPH

נקה את הצבע מהכלים לפני הניקוי. הבא שאריות של צבע נוזלי למרכז המחזור המקומי. מזער את פסולת הצבע שלך על ידי הערכה מראש של כמות הצבע הדרושה לך. שמור את שאריות הצבע לשימוש עתידי כדי שתוכל להפחית ביעילות את ההשפעה הסביבתית.

אחסון: קריר, ללא קפיאה ובמיכל סגור היטב

מידע משלים

חיי מדף: 24 חודשים במיכל סגור

נתונים טכניים

נתון	ערך
צפיפות (ק"ג/ליטר):	1.13
טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך היישום והייבוש/החלמה:	מינימום +10 מעלות צלזיוס
לחות:	לחות מקסימלית RH 80%
זמן ייבוש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):	7
ניתן לצבוע מחדש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):	16
החלמה מלאה ב-20° צלזיוס, RH 60% (ימים):	7

גרסת TDS נוכחית

אפריל 2024

מחליפה את גרסת TDS

דצמבר 2021