



**DETALE
CPH**



KABRIC Floor Strongcoat Silk

DETALE CPH היא סדרה של מוצרים דקורטיביים אקסקלוסיביים לטיפול בפרטים הקטנים. הצבעים והגימורים מושפעים ממורשת העיצוב הנורדית שלנו ומהשינויים בטבע. המוצרים מתאימים לשימוש מקצועי וגם לעשה זאת בעצמך.

תכונות המוצר

לכה אקרילית חצי מבריקה, עמידה, מחוזקת PU. מומלץ למשטחים המטופלים ב-KABRIC Floor החשופים לדרישות תפקודיות בינוניות, תנועת הולכי רגל קלה, בלאי הקשור לשימוש ולכלוך קל. מדגישה את האסתטיקה ומראה המשטח.

- לכה אקרילית מחוזקת PU
- עמידה
- חצי מבריקה

שימוש במוצר

חדרי מגורים וחדרים משותפים דומים. לשימוש על משטחים המטופלים ב-KABRIC Floor.

משטח

חייב להיות נקי, יבש, מוצק ומתאים לטיפול שטח.

טיפול

נקה בשואב אבק ויבש עם מטלית סחוטה היטב. מרח 3 שכבות KABRIC Floor Strongcoat Silk באמצעות מברשת ו/או רולר.

יישום

מברשת או רולר. החלט על שיטת היישום שלך בהתאם לגימור הרצוי. כבה את חימום הרצפה בזמן הטיפול. לאחר הטיפול, הגבר בהדרגה את חימום הרצפה. מרח באופן שווה רטוב על רטוב, תוך הימנעות מחפיפה ושלוליות של לכה. השתמש תמיד באותו מספר אצווה על משטחים רציפים/שלמים. קור/חום עלולים להשפיע על צמיגות החומר. יש למנוע עיבוי במהלך הייבוש/אשפרה. קור ולחות מוגברת מאריכים את זמן הייבוש, אשפרה מלאה ומרווח צביעה מחדש. עליית טמפרטורה ולחות אטמוספרית נמוכה מקצרים את זמן הייבוש והאשפרה המלאה. תמיד בצע בדיקת טיפול כדי לבדוק את קבלת ההדבקה והתוצאה.



**DETALE
CPH**

תוצאה צפוייה

משטח חצי מבריק ועמיד עם תכונות דוחות לכלוך. גימור עשיר עם התלכדות אופטימלית. עמיד בפני ניקוי כולל ניקוי כתמים באמצעות חומר ניקוי לא שוחק $pH > 2 < 9$, מים, מברשת ומטלית. שינויי גודל הקשורים ללחות מהמצע עלולים לגרום לסימנים נראים במשטח הגמור. הקפד בהנחת משקל על המשטח לפני שהלכה מתקשה לחלוטין. ניתן להשתמש במשטח בקלות לאחר 24 שעות.

מידע שימושי

הנח רפידות לבד על רהיטים כדי למזער סימנים ושריטות. הגן על המשטח ועל אזורים עם תנועה רבה ובלאי מרוכז.

מידע סביבתי

נקה את הצבע מהכלים לפני הניקוי. הבא שאריות של צבע נוזלי למרכז המחזור המקומי. צמצם את פסולת הצבע שלך על ידי הערכה מראש כמה צבע אתה צריך. שמור על צבע שנותר לשימוש עתידי כך שתוכל להפחית ביעילות את ההשפעה הסביבתית.

אחסון: במקום קריר, ללא קפיאה ובמיכל סגור הרמטית

מידע משלים

נגד החלקה לפי DIN 51130: R9

חיי מדף: 24 חודשים במיכל סגור.

נתונים טכניים

נתון	ערך
צפיפות (ק"ג/ליטר):	1.03
שטח כיסוי נומינלי (מ ² /ליטר):	12
טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך היישום והייבוש/החלמה:	מינימום +10 מעלות צלזיוס
לחות:	לחות מקסימלית RH 80%



DETALE
CPH

1	זמן ייבוש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):
2	ניתן לצבוע מחדש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):
7	החלמה מלאה ב-20° צלזיוס, RH 60% (ימים):
מים	ניקוי כלים וכו':

גרסת TDS נוכחית

אפריל 2024

מחליפה את גרסת TDS

נובמבר 2023