

Special Primer

תכונות המוצר

צבע יסוד עשיר במיוחד היוצר משטח מט. מבטיח בסיס אחיד, רווי וממולא המתאים לגימור עם צבע תקרה או קיר באיכות הרצויה.

- צבע יסוד
- עשיר במיוחד
- מט

תיוג



שימוש במוצר

צבע יסוד לטיח, בטון, לוח גבס מצופה בקרטון ומשטחים ממולאים לפני צביעה בצבע תקרה וקיר. משמש גם לצביעת יסוד של לבד זכוכית, רקמת זכוכית ולבד סיבים.

משטח

חייב להיות נקי, יבש, מוצק ומתאים לטיפול שטח.

טיפול

הסר חומר וצבע רופף על ידי ניקוי ושיוף. הסר לכלוך, גריז וחומרי גיר על ידי ניקוי עם Fluren 37. ניתן לנקות שינוי צבע מסיס במים, ניקוטין ופיח באמצעות Fluren 49. שייף משטח לגימור מט לפי הצורך. יש למלא סדקים, אי-אחידות וחורים. יש לצבוע משטחים סופגים ונקבוביים ב-Flügger-Sealer.

יישום

מברשת, רולר או התזה. בחר את הכלי/מכשיר שלך בהתאם לגימור הרצוי. מרח רטוב על רטוב וסיים על ידי מברשת/גלגול באותו כיוון. קור/חום יכולים להשפיע על צמיגות החומר. טמפרטורת חומר לצביעה בהתזה, מינימום 12°C. אסור שיתרחש עיבוי במהלך הייבוש/אשפרה. קור ולחות מוגברת מאריכים את זמן הייבוש, אשפרה מלאה ומרווח צביעה חוזרת. טמפרטורה גבוהה ולחות אטמוספירית נמוכה מקצרים את זמן הייבוש והאשפרה המלאה. תמיד בצע טיפול ניסיוני לבדיקה וקבלה של הדבקה ותוצאה.

תוצאה צפויה

משטח מכוסה ומט. גמור טיפול בצבע בברק ובצבע הרצויים.

מידע סביבתי

מזער את פסולת הצבע שלך על ידי אומדן מראש של כמות הצבע הדרושה. הסר כמה שיותר צבע מכלים לפני ניקוי. אין לשפוך צבע ונוזל ניקוי לביוב, אלא לאסוף ולהשליך אותם כפסולת סביבתית. יש למיין אריזות ריקות ויבשות כפלסטיק, יש להסיר ידיות מתכת ולמיין אותן כמתכת. אחסן עודפי צבע כראוי כך ששאריות ניתן יהיה לנצל והשפעה סביבתית תצומצם.

אחסון: במקום קריר, ללא קפיאה ובמיכל סגור הרמטית **ציוד מגן:** הגן על העור והעיניים מפני התזות בעזרת ביגוד מתאים, כפפות ומשקפיים. הימנע משאיפת תרסיס ריסוס ואבק שיוף. לבש ציוד מגן מתאים, עיין בגיליון נתוני בטיחות למידע נוסף.

מידע משלים

רשום במאגר מוצרי הבנייה של תווי האקולוגיה הנורדית עבור מוצרים שניתן להשתמש בהם במבנים עם תויות הברבור.

עבור מוצר זה קיימת הצהרת מוצר סביבתית

נתונים טכניים

נתון	ערך
סוג המוצר:	צבע יסוד
גימור:	מט
צפיפות (ק"ג/ליטר):	1.44
אחוז מוצקים במשקל:	64%
אחוז מוצקים בנפח:	49%

8	שטח כיסוי נומינלי (מ ² /ליטר):
מינימום 10+ מעלות צלזיוס	טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך היישום והייבוש/החלמה:
לחות מקסימלית RH 80%	לחות:
1	זמן ייבוש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):
4	ניתן לצבוע מחדש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):
28	החלמה מלאה ב-20° צלזיוס, RH 60% (ימים):
20 (> µg/m²h לאחר 28 ימים)	פליטה לפי ISO 16000-9:2011
מים. ניתן לדלל ב-5-10% בעת ריסוס.	דילול:
מים, אך לא מומלץ לדילול החומר מוכן לשימוש	ניקוי כלים וכו':

גרסת TDS נוכחית

מאי 2024

מחליפה את גרסת TDS

אוקטובר 2023