



Wet Room Primer

תכונות המוצר

פריימר שקוף בגוון כחלחל לחדרים רטובים. דבק ופריימר להתקנה וטיפול ראשוני של רקמת זכוכית/לבד זכוכית. מומלץ למשטחים החשופים לדרישות תפקודיות גבוהות במיוחד, בהם מתרחשים תנאי לחות ומים משתנים. כלול בטיפול של Flügger לחדרים רטובים לגימור עם צבע Flügger Wet Room Paint.

- צבע פריימר ודבק
- גוון כחלחל

שימוש במוצר

חדרי אמבטיה, שירותים וחדרים רטובים דומים.

משטח

חייב להיות נקי, יבש, מוצק ומתאים לטיפול שטח.

טיפול

הסר חומר וצבע רופפים על ידי ניקוי ושיוף. הסר לכלוך, גריז וחומרי גירוד על ידי ניקוי עם Fluren 37. הסר שאריות סיד וסבון באמצעות Fluren 33. שייף משטחים קשים וחלקים. מלא סדקים, חורים ואי-אחידות באמצעות Sandplast LW. יש לצבוע משטח סופג ונקובי עם Sealer. התקן רקמת זכוכית/לבד זכוכית באמצעות Flügger Wet Room Primer. סיים טיפול אחרי 24 שעות עם Flügger Wet Room Paint. שכבות של Flügger Wet Room Paint.

יישום

מברשת או רולר. בחר את הכלי/מכשיר בהתאם לגימור הרצוי מרח Flügger Wet Room Primer והתקן חיפוי קיר על הפריימר/דבק הרטוב. לאחר 5 דקות, מרח שכבה נוספת של פריימר לחדרים רטובים על חיפוי הקיר. מרח רטוב על רטוב וסיים על ידי מברשת/גלגול באותו כיוון. קור/חום יכולים להשפיע על צמיגות החומר. אסור שיתרחש עיבוי במהלך הייבוש/אשפורה. קור ולחות מוגברת מאריכים את זמן הייבוש, אשפורה מלאה ומרווח הצביעה מחדש. עליית טמפרטורה ולחות אטמוספירית נמוכה מפחיתות את זמן הייבוש והאשפורה המלאה. תמיד בצע בדיקת טיפול לבדיקה וקבלה של הדבקה ותוצאות.

תוצאה צפויה

משטח שקוף בגוון כחלחל. סיים טיפול עם Flügger Wet Room Paint. צפה את המשטח בזהירות והימנע ממגע ישיר עם מים לפני שהצבע מתקשה לחלוטין.

מידע סביבתי

נקה את הצבע מהכלים ושטוף אותם במים. הבא שאריות של צבע נוזלי למרכז המחזור המקומי. צמצם את פסולת הצבע שלך על ידי הערכה מראש כמה צבע אתה צריך. שמור על צבע שנותר לשימוש עתידי כך שתוכל להפחית ביעילות את ההשפעה הסביבתית.

אחסון: במקום קריר, נטול קפיאה ובמיכל סגור הרמטית

מידע משלים

רשום במאגר מוצרי הבנייה של תווי האקולוגיה הנורדית עבור מוצרים שניתן להשתמש בהם במבנים עם תווית הברבור.

נתונים טכניים

נתון	ערך
סוג המוצר:	דבק ואיטום; צבע יסוד
צפיפות (ק"ג/ליטר):	1.04
אחוז מוצקים במשקל:	47%
אחוז מוצקים בנפח:	45%
שטח כיסוי נומינלי (מ ² /ליטר):	3
שטח כיסוי לאורך (מ ² /ליטר):	3
שטח כיסוי קצר (מ ² /ליטר):	1

מינימום 10+ מעלות צלזיוס	טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך היישום והייבוש/החלמה:
לחות מקסימלית RH 80%	לחות:
24	ניתן לצבוע מחדש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):
28	החלמה מלאה ב-20° צלזיוס, RH 60% (ימים):
לא מדולל / לא צבעוני	דילול:
מים, אך לא מומלץ לדילול החומר מוכן לשימוש	ניקוי כלים וכו':

גרסת TDS נוכחית

אוגוסט 2022

מחליפה את גרסת TDS

מאי 2022